

Datenblatt: STÖCKL Pflegeöl

technisches Merkblatt



STÖCKL
PARKETT
FIRST STEP FOR LIVING

Anwendungsbereich

STÖCKL PFLEGEÖL ist für die natürliche Oberflächenauffrischung von Holzfußböden aller Arten zu verwenden. Nur die Verwendung von **STÖCKL PFLEGEÖL** auf Ihren geölten Stöckl Parkett garantiert, dass Öloberfläche und Pflege exakt abgestimmt sind! Ergibt natürliche, matte, gut schmutzabweisende, leicht aufzufrischende Oberflächen.

Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle und Harze, entaromatisierte Isoaliphate, Wachse, Mattierungsadditive, Blei- und Cobalt-freie Trockenstoffe, frei von Terpenen.

Verarbeitung bei Pflege und Auffrischung

Der Untergrund muss gereinigt, trocken und staubfrei sein. Der Auftrag erfolgt je nach Flächengröße mit Polierruch, Stiel und Handpad oder Einscheiben-Poliermaschine. **STÖCKL PFLEGEÖL** auf die zu pflegende Fläche auftropfen oder aufsprühen, dann mit Tuch dünn polierend verteilen und bei Bedarf mit weißem Pad schlierenfrei vertreiben. Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Ca. 6 bis 8 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

Verbrauch:

Ca. 50m²-70m²/1lt

Verarbeitung bei Grundbehandlung von Holzoberflächen :

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Das Schliffbild muss gleichmäßig, ohne Riefen und Schlifffehler sein. Ideal ist bei Bandschleifmaschinen Endschliff 180 bis 240, mit Einscheibenmaschinen und Gitter Körnung 120 oder 150, bei Trio- oder Quattromaschinen 100 -120. Wichtig ist, dass bei Fußböden Unterschiede zum Randschliff egalisiert werden.

1. Auftrag als Grundierung:

STÖCKL PFLEGEÖL mit Pinsel oder Kurzhaarroller oder im Sprühverfahren satt und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 15- 20 Minuten mit weichem Pad oder nicht fasernden Lappen Überstand schlierenfrei vertreiben. Es ist auch möglich die Fläche ohne Vertreiben trocknen zu lassen, dann ist am nächsten Tag ein Zwischenschliff mit Schleifpapier oder scharfen Pad nötig. Eventuell ist dabei die Trockenzeit etwas länger anzusetzen. Mindestens 12 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

Verbrauch:

Ca. 20m²/1lt.

2. Auftrag:

STÖCKL PFLEGEÖL mit Pinsel oder Kurzhaarroller oder im Sprühverfahren dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 15- 20 Minuten mit weichem Pad oder nicht fasernden Lappen Überstand schlierenfrei vertreiben. Mindestens 12

Datenblatt: STÖCKL Pflegeöl

technisches Merkblatt

STÖCKL
PARKETT

FIRST STEP FOR LIVING

Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

Verbrauch:

Ca. 30m²/1lt.

Achtung:

Bei stark saugenden Holzarten ist es möglich dass ein 3. Auftrag notwendig wird. Anwendung mit wenig Pflegeöl, siehe **Verarbeitung bei Pflege und Auffrischung**

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: Ideal zwischen 15 -25 ° Cel.

Trockenzeit: ca. 12h bei 20°C.

Spez. Gewicht: ca. 0,83g/ml

Viskosität: ca. 15 Sek. / Din4mm / 20°C.

Flammpunkt: über 63° C.

ACHTUNG:

mit Stöckl Pflegeöl getränkte Tücher oder Putzpapiere, Schwämme etc. gut aufgebretet trocknen lassen oder gut verschlossen in Blechdose bis zur Durchtrocknung aufbewahren!! Gefahr der Selbstentzündung durch oxidativ trocknende Öle!!

Lagerung:

Trocken und frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Angebrauchte Gebinde gut verschließen!

